

COLD STEEL 70 PS - Εσωτερική Μεμβράνη Απόρριψης Ηλιακής Ενέργειας

SPECIFICATIONS

<b>Visible Light</b>	
Ποσοστό Ορατότητας - Visible Light Transmitted (VLT)	66%
Ποσοστό Ανάκλασης Ορατού Φωτός - Visible Light Reflected	9%
<b>Solar Energy</b>	
Ηλιακή Ανακλαστικότητα - Solar Energy Reflected	11%
Ηλιακή Μετάδοση - Solar Energy Transmitted	58%
Ηλιακή Απορρόφηση - Solar Energy Absorbed	31%
<b>UV Rejection</b>	
Συνολική αποβολή θερμότητας - Total Solar Energy Rejected	34%
UV Rejection	99%
Συντελεστής Σκίασης - Shading Coefficient	0.76

**ΤΑΠΕΝ**

ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ  
 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ & ΤΟΙΧΩΝ - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΚΙΑΣΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ - ΓΡΑΦΕΙΑ: Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 12, 163 45 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ, ΤΗΛ. 210 97.33.565, 210 97.36.915 - FAX: 210 97.33.583  
 ΑΠΟΘΗΚΗ: ΔΟΥΜΑ 3-5 & ΙΣΑΥΡΩΝ, 163 45 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ, ΤΗΛ. 210 99.36.960, www.tapen.gr e-mail: tapen@ath.forthnet.gr



Tanita Coatings